

Testplats

Eskilstunabutiken, U-lagret

Datum

2026-02-02

Bef. Underlag

Betong

Bef. Golvmaterial

Temafloor P300

Bef. Läggtjocklek

2-3mm

Kulör

Ljusgrå

Testutförare

Lelle Björklund

Mätutrustning

Elcometer 506

Dolly

20 mm

Lim

2-K Epoxi

Förarbete

	Ingen förbehandling	Tvätt	Slipat	Betongrent
Rengöring	☐	☒	☒	☐

Läggarbete

	Material	Tjocklek	Kulör
Primer	Uqesh IF	1 mm	Mörkgrå
Lägg 1	Uqesh PF	2 mm	Mörkgrå
Lägg 2			

Dragprovs-test

	Tvätt Underlag (alkohol)	Tvätt Dolly (aklohol)	Slip av underlag	Slip av Dolly	Lim (Epoxi)	Torktid (min 24h)	Dolly-skärare
Dragtest GUL	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒
Dragtest GRÖN	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

Resultat Test Gul

	MPa	Fail at;	Fail at;
1	6,38	A 90%	A/B 10%
2	5,85	Limfel 100%	
3	5,26	Limfel 40%	A 60%
4	6,45	A 100%	

Resultat Test Grön

	MPa	Fail at;	Fail at;
1	6,05	A 100%	
2	5,63	A 100%	
3	3,54	A 90%	A/B 10%
4	4,56	A100%	

Cohesive Failure Layer		Adhesive Failure Layers	
Code	Description	Code	Description
A	Substrate	A/B	Substrate & Layer 1
B	Layer 1	B/C	Layer 1 & Layer 2
C	Layer 2	C/D	Layer 2 & Layer 3
D	Layer 3	D/E	Layer 3 & Layer 4
E	Layer 4	E/F	Layer 4 & Layer 5
F	Layer 5	F/Y	Layer 5 & Glue
Y	Glue	Y/Z	Glue & Dolly



